



1. Nombre del producto

Korrekt-O

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descripción del producto

USO BÁSICO

Los colorantes Korrekt-O están destinados para el uso profesional únicamente. Están formulados para colorar productos de Wood Kote como tintes pigmentados a base de solvente, barnices, lacas y poliuretanos. Korrekt-O es un aditivo y no un acabado, por lo tanto no está sujeto a las reglas de US Environmental Protection Agency (EPA) sobre los requisitos de emisión del Compuesto orgánico volátil (COV) para acabados de AIM (en vigor 13/9/99).

VENTAJAS

- Gran poder de coloración
- Color uniforme
- Dispersión rápida y fácil
- Disponible en pequeños envases (16 fl oz-474 gm) vertedores

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

Los colorantes Korrekt-O están hechos de una variedad de pigmentos de calidad, resina acrílica, Acetato de monometil propilenglicol y Solvente Stoddard.

TIPOS

Los colorantes líquidos Korrekt-O se fabrican en 15 colores.

TAMAÑOS

Los colorantes líquidos Korrekt-O se venden en botellas plásticas de alta densidad (HDPE) de 16-fl oz (473 ml) con pico vertedor y en recipientes de metal de 32-fl oz (946 ml), 1-Gal (3,8 L) y 5-Gal (19 L).

4. Datos técnicos

PROPIEDADES FÍSICAS

Ver cuadro 1

5. Instalación

Se recomienda usar MacroTint o MiniTint para una medición exacta del producto. Todos los recipientes de colorantes deben ser agitados a mano o mecánicamente por no menos de 30 segundos inmediatamente antes de ser usados. Los colorantes líquidos Korrekt-O deben ser dispersados perfectamente en los tintes, barnices y poliuretanos usando una mezcladora eléctrica o agitadora mecánica por no menos de 2 minutos.

PRECAUCIONES

Este producto debe ser usado sólo por profesionales calificados que han leído y comprendido esta información. Antes de usar cualquier producto químico, leer su etiqueta y ficha descriptiva.

LIMPIEZA

Después de usar los colorantes Korrekt-O, limpiar los dispositivos distribuidores MacroTint o MiniTint, herramientas y superficies con un paño absorbente y LaqThin T-99A (diluente de laca).

6. Precio y disponibilidad

DISPONIBILIDAD

Los colorantes líquidos Korrekt-O están disponibles a través de minoristas o detallistas reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante. El fabricante tiene

disponible una lista de distribuidores/proveedores en su página de web.

PRECIO

La información sobre precios se encuentra disponible a través de distribuidores reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante.

7. Garantía

Estos productos se venden sin garantía, excepto que Wood Kote garantiza que el producto se fabrica dentro de las especificaciones proporcionadas en este documento. A menos que Wood Kote garantice, por escrito, productos específicos de un proyecto reconocido, la responsabilidad de Wood Kote se limita al reembolso del costo de los productos. La información que se provee aquí es precisa, según el entender de Wood Kote, u obtenida por fuentes consideradas por Wood Kote como correctas. Wood Kote Products Inc no asume ningún tipo de responsabilidad legal por el uso de esta información o la confianza puesta en ella.

8. Mantenimiento

ALMACENAMIENTO

Mantener en los recipientes originales, bien cerrados cuando no se usen y alejados de la luz directa a temperaturas de 32-110°F (0-43°C).



DESECHADO

Deshacerse del producto de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

9. Servicios técnicos

Hay información adicional disponible directamente de fábrica y en el sitio de web de la misma.

10. Sistemas de archivado

- Catálogo de productos-Wood Kote
- Información adicional de productos disponible de fábrica
- www.woodkote.com

C

Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	COLOR	COV gm/l	PUNTO DE IGNICIÓN
0061	BLANCO	387	108°F (42,2°C)
0451	ESCARLATA	567	108°F (42,2°C)
1063	ROJO	550	116°F (46,7°C)
5558	VERDE	566	108°F (42,2°C)
7262	AZUL	590	108°F (42,2°C)
8852	VIOLETA	591	108°F (42,2°C)
9955	NEGRO	538	108°F (42,2°C)
2555	AMARILLO VIVO	461	108°F (42,2°C)
1863	AMARILLO	608	116°F (46,7°C)
0550	ROJO BRILLANTE	617	116°F (46,7°C)
1352	TIERRA DE SOMBRA TOSTADA	537	116°F (46,7°C)
2075	TIERRA DE SOMBRA NATURAL	550	116°F (46,7°C)
0982	ANARANJADO	575	108°F (42,2°C)
2852	AMARILLO ORGÁNICO	545	116°F (46,7°C)
9451	PÚRPURA	580	108°F (42,2°C)